

LE PASTE MICRONIZZATE INALTERABILI

- SCHEDA -

MICRO  **- G**

VARIETA' DELLE PASTE MICRONIZZATE INALTERABILI

MICROVAL



GRANE DISPONIBILI		CONCENTRAZIONI STANDARD		CONFEZIONI
MICRONS	F.E.P.A.	%	LETTERA	
3	1.200	BASSA	C	VASETTO DA 100 g
5	1.000			
7	800			
9	600	MEDIA	F	VASETTO DA 150 g
15	400			
25	360			
30	320	ALTA	L	VASETTO DA 1.000 g
45	240			
60	180			

PASTE MICROVAL CONSIGLIATE IN FUNZIONE DELLA DUREZZA DEI METALLI DA LAVORARE



miscela di ossidi e carburi



miscela di ossidi e carburi

° HB	° HRB	° HRC	° HV
....
347	110	37	357
357	111	38	371
367	111	39	381
377	112	40	391
387	112	41	404
398	113	42	416
408	114	43	427
419	114	44	440
430	115	45	453
442	115	46	468
453	116	47	482
464	117	48	497
476	117	49	513
488	118	50	528



miscela di ossidi e carburi



miscela di ossidi e carburi

° HB = BRINELL - ° HRB = ROCKWELL "B" - ° HRC = ROCKWELL "C" - ° HV = VICKERS

RIVENDITORE di ZONA :

Le informazioni contenute nella presente scheda rappresentano al meglio le nostre attuali conoscenze in materia, senza peraltro fornire garanzie sulla loro validità. All' utilizzatore è pertanto demandato il compito di approfondire, mediante l'esperienza, l'esattezza di queste informazioni. 01/01/25